

Україна
БАТ "Новоукраїнський кар'єр"
27100, м. Новоукраїнка, вул. Панаса Мирного, 1
т. 2-30-59

ПАСПОРТ ЯКОСТІ №
від 20 квітня 2008р.

Кому _____

По адресу _____

Матеріал із щебня фр. 5-20 дроблення горних порід в кількості _____ м.куб. _____ тон.

В парі _____ в вагонах № _____

По накладним № _____

Результати іспитів

№ п/п	Назва показників що визначаються	Вимоги згідно ДСТУ БВ.27-75-98	Фактичні значення
4.1	Зерновий склад :		
	- повний залишок на ситі у % за масою, d;	понад 90 до 100 вкл.	99,0
	- повний залишок на ситі у % за масою, 0,5(d+D)	від 30 до 80 вкл.	79,8
	- повний залишок на ситі у % за масою, D;	до 10 вкл.	9,85
	- повний залишок на ситі у % за масою, 1,25 D;	до 0,5 вкл.	0
4.2	Форма зерен (вміст зерен пластинчастої(лещадної) та голчастої форми), в %	не більше 35	15,0
4.3	Міцність (дробильність при стиску в циліндрі) втрата маси, в % по масі	для марки 1000-понад 16 до 20 вкл.	18,2
4.4	Вміст зерен слабких порід не більше, в % по масі	не більше 5	0,8
4.5	Вміст пиловидних і глинистих часток не більше, в % по масі	не більше 1	0,5
4.6	Марка за морозостійкістю	F300	F300
4.7	Насипна щільність, кг/м.куб.	-	1300

Щебінь фр.5-20 по радіологічному контролю відноситься до першого класу. Область призначення- всі види будівництва без обмежень. Сертифікат додається. Сертифікат відповідності № UA 1.047.0086925-07

Головний інженер

Кушнір А.М.